

Tipo de vidrio	Tipo de lámina	LVT %	LVR Ext %	LVR Int %	U-Value	Factor Solar (G-Value)	Eficacia Luminosa	Reducción Térmica
Simple								
Transparente	Sin lámina	89%	8%	9%	1.03	0.82	1.1	NA
	Silver 15 Ext	17%	61%	56%	1.02	0.19	0.9	77%
Tintado	Sin Lámina	53%	6%	6%	1.03	0.63	0.8	NA
	Silver 15 Ext	10%	61%	23%	1.02	0.16	0.6	75%
Doble								
Transparente	Sin Lámina	79%	15%	15%	0.47	0.70	1.1	NA
	Silver 15 Ext	15%	61%	54%	0.47	0.14	1.1	80%
Tintado	Sin Lámina	47%	8%	13%	0.47	0.51	0.9	NA
	Silver 15 Ext	9%	61%	27%	0.47	0.11	0.8	78%